

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Watergedragen, zijdeglanzende spuitaflak voor binnen op basis van een hybride bindmiddel

Algemeen																			
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Weinig vergelend. Bestand tegen huidvetten.																		
Toepassing / Ondergrond	Nieuwbouw: afwerking van gegrond houtwerk. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Onderhoud: over bestaande alkyd en acrylaat verflagen.																		
Verwerking																			
Verwerkingsmethode	Door middel van airmix of airless-spuit.																		
Geadviseerde laagdikte	Per laag 75 micrometer droge laagdikte (= ca. 170 micrometer natte laagdikte).																		
Rendement	6 m ² /liter (bij 75 micrometer droge laagdikte).																		
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,009-0,013 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>30-50 bar</td></tr><tr><td>Luchtdruk</td><td>1-2 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Airless-spuit</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,010-0,012 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>70-100 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,009-0,013 inch	Spuitdruk	30-50 bar	Luchtdruk	1-2 bar	Spuihoek	20° of 40°	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,010-0,012 inch	Spuitdruk	70-100 bar	Spuihoek	20° of 40°
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,009-0,013 inch																		
Spuitdruk	30-50 bar																		
Luchtdruk	1-2 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,010-0,012 inch																		
Spuitdruk	70-100 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.																		

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,31 kg/dm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 42,1 vol.%.	
Glans	Zijdeglans.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 1 uur, Kleefvrij na ca. 4 uur, Overschilderbaar na ca. 8 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren Lichte kleuren	Blik van 2,5 liter Blik van 5 liter