

Kenmerkenblad

CELSOR RAIN GUARD 4S HOOGGLANS

Regenvaste hoogglanslak voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

Algemeen	
Kenmerken	Na 2 uur drogen bij 20°C kan geen regenschade meer optreden en kunnen deuren en ramen dicht zonder verkleven. Goede verwerkingseigenschappen. Snelle droging, ook in de winter. Geen velvorming. Lange open tijd. Uitstekende vloeiing. Zeer goede dekking. Uitstekende hechting. Weinig vuilaanhechting (nagenoeg geen zwarte strepen meer). Uitstekende slag- en stootvastheid. Uitstekende weervastheid.
Toepassing / Ondergrond	Als afwerking van geground hout. Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen. Op bestaande goed schoongemaakte en geschuurde verflagen.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of lakroller.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte).
Rendement	16,5 m ² /liter (bij 40 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 0°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine.

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,14 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 64,7 vol.%
Glans	Hoogglans.

Kenmerkenblad

CELSOR RAIN GUARD 4S HOOGGLANS

Technische gegevens					
Droogtijden	<p>Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 1½ uur, Kleefvrij na 2 uur, Overschilderbaar na 6 uur.</p> <p>Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%: Stofdroog na 3 uur, Kleefvrij na 4 uur Overschilderbaar: na 12 uur.</p>				
Vlampunt	44°C (DIN 53213).				
Opslag en houdbaarheid	In goed gesloten originele verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.				
Veiligheidsvoorschriften	Zie etiket en productveiligheidsblad.				
Kleur / verpakking	<table><tbody><tr><td>Wit</td><td>Blikken van 1 en 2,5 liter</td></tr><tr><td>Lichte en donkere kleuren</td><td>Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter</td></tr></tbody></table>	Wit	Blikken van 1 en 2,5 liter	Lichte en donkere kleuren	Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter
Wit	Blikken van 1 en 2,5 liter				
Lichte en donkere kleuren	Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter				