

Kenmerkenblad

CELSOR VARNISH SATIN

Watergedragen, blanke, zijdeglans lak voor binnen op basis van urethan-acrylaat.

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Snelle droging. Uitermate stoot-, slijt- en krasvast.
Toepassing / Ondergrond	Afwerking van houten trappen, parketvloeren, lambriseringen en wanden in woonomgevingen met een gemiddelde belasting.
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van langharige kwast of verfrol.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 30 micrometer droge laagdikte (= ca. 95 micrometer natte laagdikte).
Rendement	10 m ² /liter (bij 30 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Verfroller / kwast Verdunning bij voorkeur geen. Indien noodzakelijk verdunnen met maximaal 2% leidingwater. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,04 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 31 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 45 minuten, Kleefvrij na ca. 2 uur, Overstrijkbaar na ca. 4 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden

Kenmerkenblad

CELSOR VARNISH SATIN

Technische gegevens	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Blank Blik van 1 liter.