

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Matte dispersiemuurverf op basis van oplosmiddelvrije kunstharstdispersie voor binnen.


| Algemeen | |
|-------------------------|---|
| Kenmerken | <p>Zeer goede dekking. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1. Lange open tijd. Vrij van hinderlijke geur. Waterdampdoorlatend. Na droging vrijwel onzichtbaar bij te werken (spot repair). Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. DUBOkeur gecertificeerd.</p> |
| Toepassing / Ondergrond | <p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p> |
| Verwerking | |
| Verwerkingsmethode | Door middel van kwast, verfrol, airless gevoede spuitroller of airless-spuit. |
| Rendement | 7-10 m ² /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond. |
| Verdunningstype | Leidingwater. |
| Verwerkingsgegevens | <p>Verfroller / kwast</p> <p>Verdunning 0-5% leidingwater</p> <p>Airless gevoede spuitroller</p> <p>Spuitopening 0,016 - 0,018 inch (tip 16 tot en met 18)</p> <p>Spuihoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)</p> <p>Druk circa 100 Bar</p> <p>Opmerking Met deze applicatiemethode wordt een zeer goed resultaat verkregen.</p> |

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

| Verwerking | |
|-----------------------|---|
| Verwerkingsgegevens | Airless spuit |
| | Verdunning 0-5% leidingwater |
| | Spuitopening 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch) |
| | Spuitdruk 16,5 MPa (= ca. 165 bar) |
| | Opmerking Zet eerst een proefvlak op en laat dit beoordelen door de opdrachtgever. |
| | Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%. |
| Reiniging gereedschap | Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel. |

| Technische gegevens | |
|--------------------------|--|
| Dichtheid | Ca. 1,34 g/cm ³ . |
| Vastestofgehalte | Ca. 36 vol.%. |
| Glans | Mat. |
| Droogtijden | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur. |
| Vlampunt | N.v.t. |
| Opslag en houdbaarheid | In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 2 jaar. |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad. |
| Kleur / verpakking | Wit en kleuren uit wit plastic emmer van 10 liter Wit en nagenoeg alle kleuren plastic pot van 1 liter plastic emmer van 5 liter |

| Keurmerken | |
|---|--|
|  | klik hier voor certificaat |