

# Kenmerkenblad

## COLLIX UNIFIX

Watergedragen voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie

Algemeen	
Kenmerken	Universeel. Transparant. Uitstekende hechting. Uitstekende impregnering. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische muurverven.
Toepassing / Ondergrond	<p>Het voorstrijken van onbehandelde, zuigende minerale ondergronden om kleurbontheid te voorkomen en een goede hechting tot stand te brengen.</p> <p>Het fixeren van zuigende, licht poederende minerale ondergronden. Tevens geschikt als voorbehandeling onder behang om het plakken op een sterk zuigende ondergrond te vergemakkelijken.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van langharige kwast of geschikte verfrol.
Rendement	Ca. 8 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen</p> <p>Verdunning: Op sterk zuigende ondergronden niet verdunnen. Op licht tot matig zuigende ondergronden verdunnen met 4 volumedelen leidingwater.</p> <p>Werkwijze: Ondergrond volledig benatten en verzadigen met Collix Unifix. Na droging mag geen glanzende film gevormd worden.</p> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.

# Kenmerkenblad

## COLLIX UNIFIX

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> .
Vastestofgehalte	Ca. 26 vol. %.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Kleefvrij na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 6 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Kleurloos plastic jerrycan van 5 liter